



Техническая поддержка:

e-mail: support@oiltest.ru

Телефоны:

Москва +7 (495) 197-88-99

Новосибирск +7 (383) 312-07-57

Екатеринбург +7 (343) 251-99-11

www.oiltest.ru

Идентификатор узла техники	FVN-33
Обозначение пробы	Ryde Syntech 10W-40
Компания	
Заказчик	ООО "ТК"
Контактное лицо	Панченко Олег Владимирович
Наименование клиента	ООО ТК
Дополнительная информация	Канистра 1 литр
Внутренний номер пробы	2
Тип техники	
Марка	
Узел	
Производитель / модель / серийный №	/ /
Объём системы (бака)	
Место отбора	бочка
Производитель масла / Вязкость	Ryde / SAE 10W-40
Марка масла	Ryde Syntech 10W-40

Интерпретация актуальных лабораторных данных

Представленные показатели типичны для моторного масла. Для более точной интерпретации результатов необходимо сравнение с паспортными характеристиками на данный продукт

Данные образца					
Номер образца			671702		
Дата отбора			17.07.2023		
Общая наработка узла					
Наработка смазочного материала					
Долив масла					
Оценка масла					
КИТ 3					
Индикаторы износа					
Железо	Fe	мг/кг	0		
Хром	Cr	мг/кг	0		
Олово	Sn	мг/кг	0		
Алюминий	Al	мг/кг	0		
Никель	Ni	мг/кг	0		
Медь	Cu	мг/кг	0		
Свинец	Pb	мг/кг	0		
Молибден	Mo	мг/кг	147		
Присадки					
Кальций	Ca	мг/кг	2486		
Магний	Mg	мг/кг	98		
Цинк	Zn	мг/кг	1182		
Фосфор	P	мг/кг	1039		
Барий	Ba	мг/кг	0		
Бор	B	мг/кг	20		
Загрязнение					
Кремний	Si	мг/кг	6		
Калий	K	мг/кг	0		
Натрий	Na	мг/кг	1		
Вода		%	0		
Гликоль		%	0		
Топливо		%	0.0		
Степень окисления		А/см	8.0		
Степень нитрования		А/см	4.0		
Состояние масла					
Вязкость при 100°C		мм²/с	15.04		
Вязкость при 40°C		мм²/с	103.40		
Индекс вязкости		-	152		
Щелочное число TBN (ASTM D 2896)		мг KOH/г	7.78		
Отдельные показатели					
Щелочное число TBN (ASTM D 4739)		мг KOH/г	7.19		
Зольность		% масс	0.78		
Температура вспышки о.т.		°C	220		
Температура застывания		°C	-39		



Обозначение пробы: Ryde Syntech 10W-40

Данные образца						
Номер образца			671702			
Дата отбора			17.07.2023			
Общая наработка узла						
Наработка смазочного материала						
Долив масла						
Оценка масла						
Отдельные показатели						
Испаряемость по NOACK		%	10.78			

